


FIMO

Malé korálky: z dobře propracované fimo hmoty vytváříme malé korálky

Větší korálky nebo náušnice: na malou polystyrénovou kuličku o průměru 1 cm nalepujeme rozválenou fimo hmotu

Vše zapečeme v troubě 20 min 110 °C





TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDĚM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ